

## **PIELĘGNACJA I IMPREGNACJA POSADZKI Z TERRAZZO SZLIFOWANEGO**

### **1. PIERWSZA KONSERWACJA POSADZKI.**

#### **1.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO IMPREGNACJI.**

Pierwsza konserwacja nowej posadzki z terrazzo powinna odbyć się po 7-14 dniach od zamknięcia spoin (około 28 dni od ułożenia płytek), po całkowitym wyschnięciu nawierzchni.

Przygotowanie powierzchni do impregnacji jest bardzo istotne – powinna ona być dokładnie umyta, sucha i pozbawiona pyłu cementowego. Do usuwania brudu należy używać środków czyszczących wolnych od kwasu solnego, nie żrących np. **DASAG CLEAN SEAL**.

Wstępnie zwilżyć podłogę czystą wodą. DASAG CLEAN SEAL rozcieńczyć wodą w stosunku 1: 5, nałożyć na posadzkę i pozostawić roztwór przez krótki czas. Po ok 5 minutach usunąć pozostałości cementu i osadów za pomocą mopa talerzowego z czarną podkładką, szczotką, itp, lub inną maszyną do czyszczenia. Kolejnym krokiem jest odessanie roztworu i wielokrotne umycie powierzchni czystą wodą celem neutralizacji środka czyszczącego.

#### **1.2. IMPREGNACJA POSADZKI.**

Właściwe przygotowanie i wykonanie pierwszej impregnacji pozwala na zabezpieczenie posadzki na około 12 miesięcy. Do impregnacji należy używać specjalnych środków otwartych na dyfuzję, wolnych od rozpuszczalników na bazie polimerów np. DASAG TOP SEALER

Zużycie waha się w granicach od 40 do 80 gramów na metr kwadratowy posadzki. Aplikacja warstw impregnujących następuje poprzez nałożenie środka za pomocą wełnianego mopa do czyszczenia podłóg froterowanych lub innym sprzętem do zmywania na mokro, należy przy tym pamiętać by sprzęt ten był czysty. Nanieść równomiernie pierwszą warstwę impregnatu, pozwolić na wchłonięcie środka, następnie nanieść drugą warstwę i w miarę potrzeby kolejną. Po wyschnięciu naniesionej warstwy (przy +20 °C i 65% relatywnej wilgotności powietrza ok. 2 godziny) można przystąpić do polerowania posadzki.

### **1.3. POLEROWANIE POWIERZCHNI TERRAZZO.**

Posadzki z płytek terrazzo mają tę zaletę, że ich powierzchnia może być wypolerowana przy pomocy urządzeń polerujących przez to posadzka zawsze sprawia wrażenie nowej, jest higieniczna i przyjazna w użytkowaniu.

Do polerowania używać należy maszyn czyszczących o obrotach pada polerującego od 1000 obrotów na minutę –im większa prędkość tym wydajniejsza praca i lepszy efekt końcowy.

## **2. CODZIENNE UŻYTKOWANIE POSADZKI.**

### **2.1. UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI POSADZKI.**

W miarę możliwości należy stosować preparaty pielęgnują działające spójnie z nałożonym impregnatem (np. DASAGA DAILY SEALER). Możliwe jest zastosowanie środka pod wysokim ciśnieniem lub automatu (do 150 barów). Detergenty o pH <7 lub > 11 nie są odpowiednie!

zużycie:

DASAG DAILY SEALER ok. 300 ml / 8 litrów wody

DASAG TOP SEALER ok. 80 ml / 8 L wody

Przy prawidłowej codziennej pielęgnacji warstwy konserwujące są względnie trwałe i nie wymagają częstej wymiany, należy jednak pamiętać, że konserwacja ma chronić posadzkę i przejmować wszystkie wydarzenia eksploatacyjne dnia codziennego.

### **2.2 Podstawowe czynniki obniżające trwałość warstw konserwujących to:**

- Brak w obiekcie systemu dobrych wycieraczek (dobre wycieraczki potrafią wyłapać nawet kilka kilogramów piasku i wody w ciągu dnia);
- Zapiaszczony obszar wokół wejścia do budynku;
- Niedokładne zmiatanie przed codziennym myciem i polerowaniem (piasek, który wówczas dostaje się pod poduszkę polerującą niszczy i rysuje powierzchnię);
- Mycie niewłaściwymi środkami chemicznymi;
- Nieregularne sprzątanie i niewłaściwie dobrane środki konserwujące;